



RICHTREZEPTUR

Prozeß: Weiche und Äscher

Ware: Deutsche Rindhäute, grün

kg: 25-35 kg

Gefäß: Faß

Zeit	H ₂ O	°C	%	Produkt	kg	Schritt	Dauer	pH	°Bé	Bemerkungen
	200	28		Wasser						2-3 u/min
			0,1	MERPIN 8010 N						
			0,3	Soda						
			0,15	MERPIN 8000			60min	9,5		
						Q				
	150	28		Wasser						
			0,2	MERPIN 8010 N						
			0,2	MERPIZYM 8008						
			0,3	MERPIN 8020			5h	9,0-9,5	<5	
						Q				
	80	27		Wasser						
			0,5	MERPIN 9020			20min			
			0,7	Natriumsulphydrat70%			30min			
			0,3	Natriumsulphydrat70%						
			0,5	Natriumsulfid 60 %						
			0,5	Kalkhydrat			60min			
						Ruhe	30 min			
			0,3	Natriumsulfid 60%						
			1,0	Kalkhydrat			30min			
						Ruhe	60min			
	40	27		Wasser						
			1,5	Kalkhydrat						
			0,1	HYDROPHAN 9180			30min			
				Intervall			ü.N.			5`/55`stop
						Q				
	100	25		Wasser			15min			
						Q				
	100	25		Wasser			15min			
						Q				
				entfleischen						
				spalten						

O = Run

⊖ = Keep off and on in motion

- = Stand

∅ = Rinse

Q = Drain out

+ = Addition

CARPETEX

L E D E R H I L F S M I T T E L



Carpetex Lederhilfsmittel GmbH, Am Selder 25, 47906 Kempen
Telefon 02152/ 8999-0, Fax 02152/ 516751

Die vorstehenden Angaben sollen lediglich Hinweise und Anregungen geben, ohne rechtsverbindlichen Charakter zu haben. Sie bedeuten insbesondere nicht, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen bestimmten Zweck zuzusichern. Unsere Kunden müssen eigenverantwortlich unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehenen Verfahren und Zwecke prüfen, ggfs. durch Herstellen von Proben und Durchführen von Versuchen. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu beachten. Im übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

As informações acima dispostas tratam-se de observações e sugestões sem qualquer caráter juridicamente vinculante. Em particular, as informações não têm como objetivo garantir quaisquer propriedades dos produtos ou a adequação de sua aplicação para finalidades determinadas. Reforçamos que é de responsabilidade de nossos clientes avaliar os nossos produtos em relação à adequação de sua aplicação para os métodos e propósitos previstos, certificando-se da adequação, em caso de quaisquer dúvidas, por meio de amostras e testes. Devem ser observados quaisquer direitos de propriedade industrial.

Além disso, aplicam-se nossos Termos e Condições Gerais.

These particulars only provide information and suggestions, without being legally binding. They do not in any way guarantee certain properties of the products nor their suitability for a specific purpose. It is the customer's own responsibility to test our products with regard to their suitability for the intended purposes and process, by preparing samples and carrying out tests. Attention must also be paid to any existing industrial rights. Besides this, our "General Terms of Business" apply.

O = Run

Ø = Rinse

⊖ = Keep off and on in motion

Q = Drain out

- = Stand

+ = Addition